

A C R I L F O N D U . V .

A R O D I L L O R L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación transparente de curado U.V. para rodillo, se caracteriza por su buena capacidad de sellado y por su buena cubrición. No amarilleante. Principales campos de uso en mueble en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (ISO 2811):	1.270 +/- 0.021 g/cm ³
Viscosidad ASTM D 1200	90" – 110" DIN 6
Contenido en sólidos, 24 h 120°C (Cantidad de COV indicado en apartado 12 de Ficha de Datos de Seguridad)	90-100 %
Viscosidad de mezcla: ASTM D 1200	No aplicable
Sólidos de mezcla:	No aplicable
Tiempos de secado: (Espesor de película: 120 micras húmedas sobre vidrio; T: 25°C)	Secado al polvo: No aplicable Secado al tacto: No aplicable Tiempo de manipulación: No aplicable
Brillo (60°) ISO 2813	No aplicable

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Substrato:	Toda clase de chapas y maderas
Composición de la mezcla:	Acrilfond U.V. a rodillo RL: 100 partes
Instrucciones de uso:	Atemperar el producto por encima de 15°C; agitar y homogeneizar el contenido de cada envase antes de su uso; mezclar con el catalizador.
Vida de la mezcla:	No aplicable
Cantidad a aplicar:	15-35 g/m ²
Métodos de aplicación:	Espatuladora, máquinas de rodillo liso y de rodillo ranurado
Limpieza:	Disolvente Limpieza / R
Tipo de envase:	20 L.
Caducidad: (En recipiente original y cerrado a temperatura entre 5°C y 35°C)	Acrilfond U.V. a rodillo RL: 12 meses