

A N T I S I L I C O N A S A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución de diferentes polisiloxanos en disolvente. Producto para evitar la aparición de crateres al aplicar sobre superficies contaminadas o sustratos no suficientemente limpios.

Solo para productos al disolvente. Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (ISO 2811):	0.884 +/- 0.011 g/cm ³
Viscosidad ASTM D 1200	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.
Contenido en sólidos, 2 h 120°C (Cantidad de COV indicado en apartado 12 de Ficha de Datos de Seguridad)	1+-0.1 %
Viscosidad de mezcla: ASTM D 1200	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.
Sólidos de mezcla:	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.
Tiempos de secado: (Espesor de película: 120 micras húmedas sobre vidrio; T: 25°C)	<p>Secado al polvo: Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.</p> <p>Secado al tacto: Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.</p> <p>Tiempo de manipulación: Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.</p>
Brillo (60°) ISO 2813 (120-140 g/m ² aplicados sobre fondo de poliéster lijado. Brillo medido transcurridas 24h)	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Substrato:	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto.
Composición de la mezcla:	Acabados en base disolvente: 100 partes (volumen) Antisiliconas A: 1-5 partes (volumen)
Instrucciones de uso:	Atemperar el producto por encima de 15°C; agitar y homogeneizar el contenido de cada envase antes de su uso.
Vida de la mezcla:	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto
Cantidad a aplicar:	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto
Métodos de aplicación:	Mirar la Ficha Técnica del producto al cual se le añade este producto
Limpieza:	Disolvente Limpieza / R
Tipo de envase:	1 L.
Caducidad: (En recipiente original y cerrado a temperatura entre 5°C y 35°C)	Antisiliconas: 12 meses

OBSERVACIONES

Este producto es solo para evitar la aparición de cráter cuando se aplican sobre superficies contaminadas o en substratos no suficientemente limpios, no es un producto para usar regularmente solo cuando aparecen los cráteres.

Cuando vayan desapareciendo los cráteres en la aplicación se irá reduciendo la dosificación del mismo, hasta quitar el ANTISILICONAS A del todo.

Este producto no cambia las propiedades del producto donde es añadido pero sí que mejora el tacto. Para un mayor conocimiento del producto consultar la Ficha de Datos de Seguridad.